

## PRODUKTÜBERSICHT

# Sport- und Freizeitsand

WERKE: Haida, Quedlinburg



### Sport- und Freizeitsand

Kornklassen in mm	Werk Haida	Werk Quedlinburg
Beachvolleyballsand 0 - 1 feuergetrocknet*		x
Beachvolleyballsand 0 - 1 haldenfeucht		x
Spielsand 0 - 1 mm		x
Spielsand 0 - 2 mm	x	
Fallschutzsand 0,02 - 2,0 mm	x	
Fallschutzsand 0,7 - 1,25 mm		x
Fallschutzkies 2/8 mm	x	
Reitplatzsand 0,1 - 0,6 mm	x	x
Golfplatzsand 0,2 - 2,0 mm		x
Kunstrasensand 0,3 - 0,8 mm*	x	
Kunstrasensand 0,3 - 1,0 mm*		x
Kunstrasensand 0,3 - 1,25 mm*	x	x

### Physikalische Kennwerte

Rohdichte	2,65 Mg/m <sup>3</sup>
Schüttdichte	~1,50 Mg/m <sup>3</sup>
Kornform	kantengerundet
Sinterbeginn	> 1450 °C / > 1600 °C
pH-Wert nach VDG-Blatt P 26	~7 / 6,8-7,5
Feuchte/Restfeuchte*	haldenfeucht/< 0,1 %*
Schlammstoffgehalt/Gehalt an Feinanteilen	< 0,2 %
Härte (nach Mohs)	~ 7

#### Verpackungsleistungen:\*

PE- oder Papierventilsack 25 kg,  
Big Bag, Silo-LKW oder Kippsattelzug

#### Transportsicherung:\*

Schrumpfhaut, Euro-Flachpalette, IPPC-Einwegpalette, Big Bag

#### Preise:

auf Anfrage

#### Mindermengenzuschlag:

Bei Lieferung unter 1 t wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 100 % auf den Materialpreis hinzugerechnet.

#### Energiezuschlag: (gilt nur für getrocknete Quarzsande)

Maßgebend für die Höhe des Energiezuschlages für den laufenden Monat ist der Einstandspreis für Heizöl in der ersten Woche des Monats.

Unsere Siebanalysen werden mit der Vibrationsmaschine AS200 Control der Firma Retsch durchgeführt (100g Einwaage, Siebdauer 5 min, Amplitude 1,5 – Werk Quedlinburg und 200g Sand / 500g Kies Einwaage, Siebdauer 5 min, Amplitude 1,5 – Werk Haida).

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese können Sie unter [www.wm-baustoffe.de](http://www.wm-baustoffe.de) einsehen bzw. runterladen.

### Chemische Daten

SiO <sub>2</sub>	~ 97,2 % / 99,7 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	~ 0,10 % / ≤ 0,10 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	~ 1,73 % / < 0,10 %

#### Zertifizierung:

**DIN EN ISO 9001:2015**

**DIN ISO 50001:2011**


Beachvolleyballsand nach DVV 1-Zertifikat  
Spielsand DIN 18034

Fallschutzsand und -kies DIN EN 1176-1,  
DIN EN 1177

Kunstrasensand DIN SPEC 18035-7



DIN EN ISO 9001:2015  
REG.-NR.: NO-107/95-038-1



**Auf Wunsch sind nach vorheriger  
Absprache kundenspezifische  
Kornabstufungen lieferbar.  
Prüfzeugnisse auf Anfrage.**

**WOLFF & MÜLLER Baustoffe GmbH**

Verwaltung | Am Kieswerk 2 | 04932 Röderland OT Haida

Fon: +49 3533 · 604 · 0 | Fax: +49 3533 · 604 · 11

[www.wm-baustoffe.de](http://www.wm-baustoffe.de) | [info@wm-baustoffe.de](mailto:info@wm-baustoffe.de)

Stand Januar 2019